Name	Chemical formula	Y_2O_3	BET	PSD (d_{50})
LUVOZIRC® YSZ 3mol	Y_2O_3 - ZrO_2	5.10 - 5.30 %	5 - 10/10 - 20 m²/g	0.3 - 0.5 µm
LUVOZIRC®YSZ 4,5mol	Y_2O_3 - ZrO_2	7.8 - 8.0 %	5 - 10/10 - 20 m²/g	0.3 - 0.5 µm
LUVOZIRC® YSZ 8mol	Y_2O_3 - ZrO_2	13.0 - 15.0 %	5 - 10/10 - 20 m²/g	0.3 - 0.5 µm